



PETROMAST 34 (ПЕТРОМАСТ 34) Мастика кровельная.

PETROMAST 34 Кровельная мастика на основе нефтяных битумов в органических растворителях с введением полимеров, пластификаторов и специальных функциональных добавок.

Область применения

Для устройства мастичных и ремонта всех типов кровель строительных конструкций, зданий и сооружений.

Применение

Перед применением тщательно перемешать по всему объему тары.

При необходимости разбавить нефрасом С4 150/200 или керосином ТС-1.

В холодное время выдержать мастику в течение суток при температуре не менее 15 °С. Наносить на сухую, очищенную от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи, поверхность.

Влажные поверхности просушить с помощью любых доступных средств.

Желательно прогрунтовать битумным праймером **PETROMAST 30**.

Способ применения

Мастика наносится кистью, малярным валиком, шваброй или наливом в 1-2 слоя.

Температура нанесения от – 20 °С до 30 °С при влажности не более 80 % и отсутствии осадков.

Технические характеристики

Массовая доля нелетучих в-в, %	50-90
Время высыхания при температуре (20 ±2 °С)	Не более 24 ч
Водопоглощение в течение 24 ч	Не более 1%
Прочность сцепления с основанием	Не менее 0,1 МПа
Температура размягчения по кольцу и шару сухого остатка	Не менее 90 °С
Условная прочность МПа	Не менее 0,2 МПа
Относительное удлинение при разрыве	Не менее 150 %
Выдерживает испытания на:	
Водонепроницаемость в течение 72 ч.	При давлении 0,001 МПа
Гибкость при изгибе вокруг бруса с закруглением радиусом (5,0 ± 0,2) мм	При температуре минус 15 °С
Средний расход	1 кг/м ²

+7 (812) 441 7292
+7 (812) 441 7289



ЭТТРИЛАТ .СПБ
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭТТРИЛАТ»

www.ettrilatspb.ru
info@ettrilatspb.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, РЕМОНТНЫЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от – 40⁰С до 40⁰С в сухом, защищенном от солнечных лучей месте.

Не хранить в доступных для детей месте, в жилых помещениях, в контакте с продуктами питания.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 24 месяца.

Меры предосторожности

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений и вблизи источников открытого огня, не курить при работе, избегать попадания на кожу и глаза.

Мастика огнеопасна!!!

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов системы «**PETROMAST**» с другими продуктами или технологиями, обращайтесь в отдел технического обслуживания группы компаний **Эттрилат**.