



LAMPOSILEX (Лампосилекс) Гидропломба. Быстрохватывающееся и быстро затвердевающее гидравлическое вяжущее для остановки водных протечек.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

LAMPOSILEX – готовое к применению порошковое вяжущее вещество, состоящее из высокопрочных сортов цемента и специальных добавок, разработанных фирмой MAPEI.

LAMPOSILEX не содержит хлоридов.

При смешивании с водой образует состав пластичной тиксотропной консистенции, который легко (без применения опалубки) наносится даже на вертикальные поверхности, не сползая.

LAMPOSILEX обладает очень коротким временем схватывания (примерно 1,5 мин. при +20°C) и после отверждения:

- имеет очень высокую прочность при сжатии и изгибе уже через 0,5 часа после применения;
- становится водонепроницаемым и водоотталкивающим.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Немедленная остановка водных протечек, даже там где имеется напор воды.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Остановка протечек воды в подвалах, подземных переходах и сооружениях ниже нулевой отметки.
- Остановка протечек воды в надземных резервуарах.
- Водонепроницаемая герметизация жестких соединений между стенами и плитами пола.
- Водонепроницаемая герметизация трещин и отверстий.
- Восстановление слоев раствора во влажных кирпичных кладках перед гидроизоляцией составом Idrosilex Pronto.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Не добавляйте в **LAMPOSILEX** известь, цемент или гипс;
- Не оставляйте емкости с **LAMPOSILEX** под действием солнечных лучей перед применением.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция:	мелкий порошок
Цвет:	серый
Насыпная плотность (кг/м ³):	1100
Сухой остаток (%):	100
Срок хранения:	12 месяцев в сухом помещении в герметичной фирменной упаковке
Класс опасности согласно Евродирективе 99/45 СЕ:	оказывает раздражающее действие. Перед использованием прочесть параграф "Инструкция по технике безопасности при применении и использовании", информацию на упаковке и паспорте безопасности
Таможенный код:	2523 90 90
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ (при +23°C и отн. влажности 50%)	
Цвет смеси:	серый
Соотношение смешивания по весу:	100 г Lamposilex на 28 г воды
Соотношение смешивания по объему:	2,5 части Lamposilex на 1 часть воды
Консистенция смеси:	пластичная
pH смеси:	12,8
Минимальная температура применения:	+5°C
Жизнеспособность при +20°C:	примерно 1 минута
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Механические характеристики:	Испытания прочности на сжатие и на изгиб выполнены на призмах раствора размерами 4x4x16 см, выдержанных согласно указаниям Министерского Декрета Италии от 3 июня 1968 г. LAMPOSILEX приготовлен с использованием 28% воды
Прочность на изгиб (Н/мм ²):	
– через 1/2 часа:	3
– через 1 час:	4
– через 3 часа:	4
– через 24 часа:	5
– через 7 дней:	8
– через 28 дней:	9
Прочность на сжатие (Н/мм²):	
– после 1/2 часа:	17
– после 1 часа:	20
– после 3 часов:	24



– после 24 часов:	32
– после 7 дней:	44
– после 28 дней:	46

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Герметизация проточек воды

- Расширьте трещины или отверстия так, чтобы верхняя часть стала шире. Минимальные размеры входного участка: ширина около 2 см, глубина 2 см.
- Удалите отслаивающиеся частицы из полости.

Водонепроницаемая герметизация жестких соединений

- Удалите все разрушенные и отслаивающиеся частицы, пыль с помощью сжатого воздуха.
- Увлажните до насыщения основание водой. Перед герметизацией дождитесь испарения излишней воды. Для удаления не поглощенной воды следует пользоваться сжатым воздухом или губкой. В идеальном случае полость должна быть насыщена водой, а поверхность должна быть сухой.

Приготовление смеси

При перемешивании добавьте 1 кг вяжущего **LAMPOSILEX** в емкость с 280 г воды.

Перемешайте вручную или мастерком до получения однородной массы без комков.

При дозировке по объему смешайте 2,5 части вяжущего **LAMPOSILEX** с 1 частью воды.

Так как время схватывания вяжущего **LAMPOSILEX** очень мало, готовьте только такое количество смеси, которое можно израсходовать в течение одной минуты.

НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ

Остановка водной протечки

Вылепите из **LAMPOSILEX** «пробку», приближенно имеющую форму полости, подождите несколько секунд до начала схватывания и с усилием введите **LAMPOSILEX** в трещину или полость.

Подержите с нажимом 2-3 минуты до начала отверждения.

Затем удалите излишки материала с помощью наждачной бумаги или абразивного диска.

Если течей много, начинайте тампонаж с верхней течи.



Водонепроницаемая герметизация жестких соединений

Заделайте полость вяжущим **LAMPOSILEX** с помощью мастерка или гладилки сразу же после приготовления смеси.

Увлажняйте поверхность первые 15-20 минут после заделки.

Правила, которые необходимо соблюдать при приготовлении и нанесении вяжущего LAMPOSILEX:

- При температуре +20°C не требуются никакие особые предосторожности.
- В жаркую погоду не держите материал на солнце и для приготовления смеси используйте очень холодную воду.
- В холодную погоду температура воды должна быть около +20°C, а материал следует хранить в отапливаемом помещении, так как при низких температурах начало схватывания и отверждения замедляется.

РАСХОД

1,8 кг вяжущего **LAMPOSILEX** заполняют полость объемом 1 дм³.

ОЧИСТКИ ИНСТРУМЕНТОВ

До затвердевания **LAMPOSILEX** удаляется водой. После схватывания остатки могут быть удалены лишь механическим способом.

УПАКОВКА

Ведро по 5 кг.

ХРАНЕНИЕ

LAMPOSILEX хранится 12 месяцев. Храните продукт в сухом помещении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данный материал содержит цемент, который в контакте с потом и другой телесной влагой приводит к раздражающей щелочной реакции и аллергическим явлениям у предрасположенных к этому людей. Следует пользоваться защитными перчатками и очками. Более подробные сведения приведены в паспорте по технике безопасности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов системы **MAPEI** с другими продуктами или технологиями, обращайтесь в отдел технического обслуживания **группы компаний Эттрилат**.